

Описание

Очень плотно прилегающая мягкая полихлорвиниловая пленка. Имеется в несколько цветов с блестящей и матовой поверхностью.

Подложка

Силиконовый картон с односторонним покрытием, 135 г/ м².

Клей

Полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное прилипание.

Применение

Для нанесения краткосрочных и среднесрочных маркировок, надписей и декораций при наружном применении. При внутреннем применении обладает почти неограниченной устойчивостью.

Метод печати

Рекомендуется шелкотрафаретная печать, для ультрафиолетовой офсетной печати и флексографической печати необходимы специальные краски.

Сертификаты

Общая омологация (ABG) согласно § 22a StVZO (~~~D5426).

Технические данные

Толщина* (без защитной бумаги и клея)	0,080 мм
Формоустойчивость (FINAT TM 14)	При наклеивании на сталь в поперечном направлении не наблюдается никакой поддающейся измерению усадки, в продольном направлении – макс. 0,4 мм
Термоустойчивость**	При наклеивании на алюминий, от -40°С до +80°С, без изменений
Устойчивость к воде	При наклеивании на алюминий через 48 час без изменений
Сила сцепления* (FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь)	16 Н/25мм
Разрывная прочность (DIN EN ISO 527)	
В продольном направлении	мин. 19 МПа
В поперечном направлении	мин. 19 МПа

Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)

В продольном направлении

мин. 130 %

В поперечном направлении

мин. 150 %

Срок хранения **

2 года

**Температура
склеивания**

≥ 0°C (сухое заклеивание)

Срок службы при надлежащей обработке

При вертикальном внешнем атмосферном воздействии

3 года

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

*** обычный среднеевропейский климат

Замечание

Основы, на которую производится наклеивание, должны быть свободны от пыли, жира и других загрязняющих компонентов, которые могут оказать отрицательное воздействие на силу сцепления материала. При выполнении новых лакировок их следует подвергать сушке в течение по меньшей мере трех недель или до полного отвердевания. Для определения совместимости необходимо провести прикладные испытания с использованием предусмотренных лаков. Кроме того, следует принимать во внимание рекомендации компании ORAFOL по обработке материала. Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.